

Спосіб одержання модифікатора гум шляхом взаємодії малеїнового ангідриду з діаміном в органічному розчиннику з наступною обробкою продукту реакції фільтруванням та сушкою, який відрізняється тим, що як діамін використовують гексаметилендіамін, продукт реакції обробляють сіллю гексаметилендіаміну і карбонової кислоти $C_{10}-C_{20}$ і процес ведуть при масовому співвідношенні гексаметилендіамін: малеїновий ангідрид: сіль, яке дорівнює 1: (1,69-1,75):(0,02-0,368).