

Спосіб іонообмінного очищення розчинів від іонів кольорових металів шляхом їх пропускання через іонообмінні смоли. Пропускання ведуть через суміш амінокарбоксильного катіоніта і низькоосновного аніоніта полімеризаційного типу, взятих у співвідношенні (0,5 - 1,5) : 1, відповідно.