

Шихта для производства офлюсованного агломерата основностью 1,51-1,79,-содержащая рудные материалы, флюс, топливо и мелкодисперсный обожженный магнезиальный порошок, отличающаяся тем, что компоненты шихты взяты в следующем соотношении, в мас. %:

флюс	15-20
магнезиальный порошок	1-10
топливо	3-4,5
рудные материалы	остальное,

при этом соотношение  $MgO/C$  топлива в шихте равно 0,1-0,8.