

Теплоизолирующая смесь для разлики стали, включающая вспученный перлит и углеродсодержащий материал, отличающаяся тем, что в качестве углеродсодержащего материала она содержит отходы производства графитированных электродов при следующем соотношении компонентов, мас. %:

отходы производства графитированных электродов	10,0-18,0
перлит вспученный	остальное.