

Винахід відноситься до сталеплавильного виробництва, зокрема, до розливання сталі в крізні виливниці. Піддон для відливання злитків в крізні виливниці виконаний у вигляді плити з виступами по периметру внутрішніх стінок виливниці. Плита виконана опуклою, витягнутою у бік вузьких граней і плавно перехідною у виступи по периметру, а величина опуклості складає $0,15 \dots 0,3$ товщини піддону.