

Способ получения антифрикционной поверхности осуществляется путем формирования на ней покрытия из антифрикционного материала и последующего его поверхностного пластического деформирования. Для формирования покрытия в качестве антифрикционного материала используют следующий состав, мас. %:

оксид меди	32-55
диоксид циркония	5-22
ортофосфорная кислота	40-49.