

Спосіб одержання антифрикційної поверхні здійснюється шляхом формування на ній покриття з антифрикційного матеріалу і наступного його поверхневого пластичного деформування. Для формування покриття як антифрикційний матеріал використовують наступний склад, мас. %:

оксид міді	32-55
діоксид цирконію	5-22
ортофосфорна кислота	40-49.