

Смесь для керамической наплавки огнеупорной футеровки, включающая порошок кварцитов, диабазовую муку, порошок алюминия и кремния, **отличающаяся** тем, что она дополнительно содержит порошок фторида кальция при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Порошок кварцитов	50-70
Диабазовая мука	10-30
Порошок алюминия	2-8
Порошок кремния	8-15
Фторид кальция	1,5-3,0