

Смесь кремнеземистая для керамической наплавки, включающая огнеупорную составляющую, диабазовую муку, порошки алюминия и кремния, **отличающаяся** тем, что она дополнительно содержит в качестве минерализатора тугоплавкий оксид кальция, а в качестве огнеупорной составляющей - кварцевый песок при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Диабазовая мука	3,0–10,0
Кварцевый песок	75,0–90,0
Тугоплавкий оксид кальция	1,0–2,0
Порошок алюминия	0,5–5,0
Порошок кремния	5,0–15,0