

Способ получения полиуретанов в растворе путем взаимодействия толуилendiизоцианата и сложного гидроксилсодержащего полиэфира в присутствии катализатора аминного типа в среде этилацетата, отличающийся тем, что в качестве катализатора используют смесь триэтиламина с 2,6-дихлор-пара-нитроанилином или с 2-метилбензимидазолом, взятых при массовом соотношении 1:0,5-5 соответственно, в количестве не менее 1 % от массы сложного гидроксилсодержащего полиэфира.