

Винахід відноситься до галузі одержання складних поліефірів, які застосовують для одержання еластичних пінополіуретанів і які можуть знайти застосування для виробництва лаків і різних покриттів на їх основі.

Спосіб реалізують поліконденсацією адипінової кислоти, діетиленгліколю й багатоатомного спирту в присутності титанорганічного каталізатора.