

Облегченный тампонажный цемент, включающий цементный клинкер, цеолитовую породу и гипс, **отличающийся** тем, что в качестве цеолитовой породы он содержит цеолитизированный туф с содержанием влаги 2-5% при следующем соотношении компонентов, мас. %:

цементный клинкер	38,9-58,1
цеолитизированный туф с содержанием влаги 2-5%	58,1-38,9
гипс	2-4