

Способ получения высококремнистого чугуна, включающий загрузку в доменную печь железорудных материалов, кокса и кремнийсодержащей добавки, отличающийся тем, что кремнийсодержащую добавку с содержанием кремния 35-60% в количестве 10-30 кг на тонну чугуна загружают 3-5 прослойками с чередованием их с железорудными материалами.