

Способ приготовления комплексной пластифицирующей добавки для бетонной смеси, включающий перемешивание водного раствора лигносульфонатов технических с раствором отработанным сероочистки коксогазовых заводов на основе тиосульфата натрия, отличающийся тем, что компоненты комплексной пластифицирующей добавки перемешивают в соотношении (1—3):(5—10) в расчете на сухое вещество до однородного состояния, после чего сушат при 200—300 °С до получения порошка или гранул.