

1. Склад для жирування хутрових шкурок кролика на основі водної дисперсії жируючої речовини, олеїнової кислоти і поверхнево-активної речовини, який відрізняється тим, що в якості жируючої речовини містить оксietильовану ріпакову олію при масовому співвідношенні мас. %:

оксietильована ріпакова олія	22,0-28,0
олеїнова кислота	0,13-0,20
поверхнево-активна речовина	0,17-0,20
вода	решта

2. Склад по п. 1, відрізняється тим, що масове співвідношення ріпакової олії до окису етилену в оксietильованій ріпаковій олії складає 1:0,5-0,9.