

Способ обработки жесткой кожи, преимущественно ее периферийных участков, включающий пропитку кожи полимерной композицией и последующую ее сушку, отличающийся тем, что пропитку осуществляют посредством погружения обрабатываемой кожи на 30 мин в водный раствор полимерной композиции следующего состава, мас. %:

МБМ-3	17-30
-------	-------

неонол 1214-3	7-15
---------------	------

вода	60-70,
------	--------

затем после сушки кожу подвергают статической нагрузке при давлении 90-100 кг/см², температуре 70-80°C в течение 39 сек.