

Сталь для сварочной проволоки, содержащая железо, углерод, марганец, кремний, хром, никель, медь, молибден и кобальт, отличающаяся тем, что в нее дополнительно введен вольфрам при следующем соотношении ингредиентов, в мае. %:

углерод	0,01-0,10
марганец	0,50-2,00
кремний	0,10-0,50
хром	0,01-0,40
никель	0,30-1,50
медь	0,01-0,35
молибден	0,30-1,50
кобальт	0,001-0,10
вольфрам	0,001-0,10
железо	остальное