

Вогнепровідний шнур містить осердя з димного порошу або вогнепровідного складу, всередині якого розміщена центральна направляюча нитка, текстильне обплетення і гідроізоляційне покриття. Центральна направляюча нитка виконана із синтетичного матеріалу з результуючою лінійною щільністю від 50 до 70 текс з питомим розривним навантаженням не менше 50 гс/текс і числом скрученості на метр від 350 до 500.