

Способ получения окатышей для доменного производства, включающий дозирование, смешивание компонентов шихты, содержащей железорудный концентрат, бентонит и совместно измельченные флюс и отходы металлургического производства, окомкование, сушку, подогрев, обжиг и охлаждение, отличающийся тем, что отходы металлургического производства, в качестве которых используют шламы мокрой газоочистки, предварительно смешивают с флюсом, в качестве которого используют известняк, до получения влажности смеси 8-10%, в полученную смесь вводят бентонит до достижения соотношения содержаний оксидов железа, кальция, кремния и углерода  $1,0 : (1,4 - 2,0) : (0,3 - 0,7) : (0,1 - 0,3)$  соответственно, совместно измельчают, затем смешивают с железорудным концентратом в соотношении  $1,0 : (9,0 - 19,0)$ .