

1. Армирующий материал, включающий волокнистый наполнитель, пропитанный органическим связующим, отличающийся тем, что в качестве органического связующего он содержит смесь эпоксиуретанового лака УР-231 на основе алкидноэпоксидной смолы с отвердителем ДГУ -70%-ным раствором диэтиленгликольуретана в циклогексане и эпоксидиановой смолы при следующем соотношении компонентов связующего, вес.ч.:

Эпоксиуретановый лак УР-231	100
-----------------------------	-----

70 %-ный раствор ДГУ	10-25
----------------------	-------

Эпоксидиановая смола	2-15
----------------------	------

2. Армирующий материал по п.1, отличающийся тем, что волокнистый наполнитель выполнен из силикатных, минеральных нитей или их комбинаций.