

Винахід належить до складів сировинних сумішей декоративного бетону, що застосовуються для оздоблювальних робіт.

Сировинна суміш містить в'язуче та затворювач, причому вона додатково містить затравлення в'язучого – кольоровий кремнезем з питомою поверхнею 3-6 тис.  $\text{см}^2/\text{г}$  у якості в'язучого – активний кремнеземистий матеріал у вигляді кременистої породи або техногенного кремнезему.