

Нерастворимый анод, состоящий из пористого титана, нанесенного на него электропроводящего слоя и токоподвода, прикрепляемого к верхней части анода, отличающийся тем, что между пористым титаном и токоподводом дополнительно размещен участок монолитного титана, причем высота участка монолитного титана составляет 0,2-0,22 от высоты анода, а высота участка, выступающего над уровнем электролита, составляет 0,28-0,32 от высоты анода.