

Способ подготовки отходов гравитационного углеобогащения для использования в производстве стеновой керамики путем грохочения, выделения определенных фракций и смешивания их. В качестве отходов гравитационного углеобогащения используют смесь отходов обогащения длиннопламенных газовых сернистых, газовых жирных и отощенных спекающихся высокосернистых, газовых жирных малосернистых углей, выделяют в каждом из отходов фракцию более 25мм и смешивают отходы выделенной фракции.