

Спосіб одержання гранульованого вуглецевого сорбенту, який включає здрібнення вугілля, його грануляцію, відрізняється тим, що у композицію для грануляції входить пастоподібне залишкове буре вугілля, використане як змочувач та сполучник, кількість якого у композиції слід складати 60-80% для забезпечення вологості композиції 46-60%.