

Винахід належить до будівельних матеріалів. Покриття містить пігмент, промотор, склоутворювальну речовину. У якості промотора використаний гальванічний шлам у вигляді суміші  $\text{Cr}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ,  $\text{CuO}$ ,  $\text{NiO}$ ,  $\text{ZnO}$ ,  $\text{CaO}$ ,  $\text{SiO}_2$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ , а у якості пігменту – щонайменше, один оксид з групи  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ,  $\text{CuO}$ ,  $\text{Cr}_2\text{O}_3$ .