

Коррозионностойкий облегченный тампонажный цемент, включающий цементный клинкер, гипс и цеолитизированный туф, отличающийся тем, что в его состав дополнительно введена пуццолановая добавка, а компоненты взяты в следующем соотношении, мас. %:

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Цеолитизированный туф | 15–70 |
| Гипс | 2–5 |
| Пуццолановая добавка | 0.5–15 |
| Цементный клинкер | Остальное. |