

Активатор вулканизации, содержащий оксид цинка, отличающийся тем, что он дополнительно содержит сульфид цинка при отношении его к оксиду цинка равном $(0,5-1,0):2,0$ на 100 мас.ч. каучука.