

Активатор вулканизации, на основе соединения цинка, отличающийся тем, что он содержит смесь 2 мас.ч. сульфида цинка и 0,05-0,1 мас.ч. ксантановодорода на 100 мас.ч. каучука.