

1. Способ изготовления бумаги, преимущественно печатных видов, включающий введение в волокнистую суспензию проклеивающего вещества на основе канифоли, осадителя - сернокислого алюминия, наполнителя и связующего, формование и сушку бумажного полотна, отличающийся тем, что в волокнистую суспензию дополнительно вводят полиаминополиамидоэпихлоргидриновый сополимер в количестве 0,1-0,5% от абсолютно сухого волокна, а формование бумажного полотна осуществляют при pH 5,6-6,8. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что полиаминополиамидоэпихлоргидриновый сополимер перед введением в волокнистую суспензию предварительно смешивают с проклеивающим веществом и/или со связующим.