

Способ получения кордной нити, включающий предварительное кручение каждой комплексной нити в одном направлении и окончательное совместное скручивание нитей с круткой противоположного направлений и величиной, равной величине предварительной крутки, **отличающийся** тем, что в качестве материала комплексной нити используют базальт, каждую комплексную нить до предварительного кручения пропитывают полимерным связующим, содержащим дивинилпиридин в количестве 10% от общей массы связующего, а предварительное и окончательное кручение комплексных нитей осуществляют с круткой, равной 100 ± 10 кручений на метр.