

Облегченный тампонажный цемент, содержащий цементный клинкер, гипс и цеолитизированный туф, отличающийся тем, что в его состав введен волокнистый асбест при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Цеолитизированный туф	30-60
Гипс	2-5
Волокнистый асбест	2-20
Цементный клинкер	Остальное