

Облегченный тампонажный цемент, включающий цеолитизированный туф, цементный клинкер и гипс, отличающийся тем, что в него дополнительно введены зола ТЭЦ и доменный шлак, причем компоненты взяты в следующем составе, мас. %:

Цеолитизированный туф	30-60	
Гипс	2-5	
Зола ТЭЦ		0,5-20
Доменный шлак	0,5-20	
Цементный клинкер	Остальное	