

Модификатор вяжущего для устройства дорожных покрытий, включающий талловый пек, **отличающийся** тем, что он дополнительно содержит синтетические жирные кислоты или кубовые остатки синтетических жирных кислот при следующем соотношении компонентов, %:

Талловый пек	93 - 97
Синтетические жирные кислоты или кубовые остатки синтетических жирных кислот	Остальное