

Винахід належить до доменного виробництва і може бути використаний при завантаженні доменних печей, що працюють на багатокomпонентній залізорудній шихті. Спосіб включає перерозподіл залізорудних матеріалів з різними фізико-хімічними властивостями по радіусу колошника, причому важковідновлюванні матеріали подають в зону з максимальним вмістом діоксиду вуглецю в колошниковому газі, а легковідновлюванні - в зону з низьким вмістом діоксиду вуглецю.