

Винахід належить до шкіряної галузі легкої промисловості і може бути використаний в шкіряних підприємствах, що виготовляють шкіру для верху взуття.

Спосіб включає перше пікелювання голья хлоридом натрію й кислотою, попереднє дубління на виробленій пікельній рідині сполученням алюмінія у присутності форміата натрію і патоки, з наступним підвищенням основності, стругання з промиванням. А також повторне пікелювання, основне дубління