

Композиция для получения покрытий анодным электроосаждением, включающая пленкообразователь - малеинизированный цисполибутадиеновый каучук (лак КЧ-0125), оксид металла, нейтрализатор - 25%-ный водный раствор аммиака и воду, отличающаяся тем, что в качестве оксида металла она содержит красный железистоокисный пигмент и компоненты берут при следующей массовой доле (в %):

Малеинизированный цис-полибутадиеновый каучук (лак КЧ-0125)	16,30–17,66
Красный железистоокисный пигмент	1,25–2,03
25%-ный водный раствор аммиака	1,10–1,19
Вода	Остальное