

Состав для изготовления вспененного материала на основе полиэтилена, включающий азодикарбонамид, пероксид дикумила, оксид цинка, стеарин и наполнитель, отличающийся тем, что он дополнительно содержит малеиновый ангидрид при следующем соотношении компонентов, мас.ч.:

Полиэтилен	100
Азодикарбонамид	2,0–8,0
Пероксид дикумила	1,0–2,0
Оксид цинка	2,8–3,2
Стеарин	2,8–3,2
Наполнитель	0–10,0
Малеиновый ангидрид	1,0–15,0