

Огнезащитный состав для получения огнезащитного покрытия, включающий жидкое стекло, асбест или асбестоцементные отходы, отличающийся тем, что он дополнительно содержит кремнеорганическую жидкость ГЖ-10 при следующем соотношении компонентов, мас. %:

<b>Асбест или асбесто- цементные отходы</b>	<b>20–40</b>
<b>Кремнеорганическая жидкость ГЖ–10</b>	<b>2–3</b>
<b>Жидкое стекло</b>	<b>Остальное</b>