

Електроліт для алмазно-електрохімічного шліфування постійних магнітів, який містить водний розчин фосфату натрію і колоїдний графіт, який відрізняється тим, що додатково містить полівінілпіроліден при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

Фосфат натрію	5-10
Колоїдний графіт	0,75-1,5
Полівінілпіроліден	0,5-0,75
Вода	Решта