

Способ изготовления контейнеров для захоронения радиоактивных отходов, предусматривающий получение бетонной смеси, включающей цемент, песок, щебень, заполнитель и воду, смешивание ингредиентов до получения однородной смеси, последующие формование и сушку, **отличающийся** тем, что в качестве заполнителя используют порошок графита, причем отношение суммарного содержания цемента, песка щебня и воды к содержанию графита составляет об. частей 9 - 11 : 0,01 - 10, при этом поверхность сформованного контейнера после сушки обрабатывают красителем на основе алюминиевой пудры не менее 3-х слоев или серебряной пудры толщиной слоя не менее 2 - х мм.