



УКРАЇНА

(19) UA (11) 23461 (13) A
(51) H 01 Q 15/16ДЕРЖАВНЕ
ПАТЕНТНЕ
ВІДОМСТВООПИС ДО ПАТЕНТУ
НА ВІНАХІДбез проведення експертизи по суті
на підставі Постанови Верховної Ради України
№ 3769-XII від 23 XII 1993 рПублікується
в редакції заявника

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ОБОЛОНКОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ

1

(21) 96124942

(22) 27.12.96

(24) 02.06.98

(46) 31.08.98. Бюл. № 4

(47) 02.06.98

(56) 1 Шухов Ю.В., Еленев С.А. Холодная
штамповка. - М.: Высшая школа, 1977. -
208 с.2. Авторское свидетельство СССР
№ 1597992, 23.11.88.(72) Рудник Андрій Григорович, Куцевич Ар-
сен Васильович, Новосад Мирослав Васи-
льович(73) Рудник Андрій Григорович, Куцевич Ар-
сен Васильович, Новосад Мирослав Васи-
льович(57) 1. Спосіб виготовлення оболонкової кон-
струкції, який включає операції отримання
сітчастої заготовки заданої контуру, форму-
вання профілю сітки, наприклад, шляхом
підтискання до пуансона заданого профілю,
який відрізняється тим, що краї
накладеної на пуансон заготовки
закріплюють прихватом, на поверхню заго-
товки накладають по контуру пуансона попе-
редньо виготовлений обід та здійснюють
обжимку заготовкою пуансона шляхом сило-
вої дії на цей обід, після вказаних операцій
здійснюють покриття зовнішньої поверхні
розміщеної на пуансоні заготовки плазмо-
вим чи електродуговим напиленням до мо-
менту забезпечення для повітропроникних
оболонок чи їх фрагментів закріплення по-
криттям, що наноситься, вузлів сітки та до-
сягнення необхідних розмірів вічок, а для
оболонок чи фрагментів оболонок з
суцільною робочою поверхнею - до повного
закриття вічок сітки і досягнення заданої

2

товщини оболонки, після чого знімають обо-
лонку з пуансона; при цьому в процесі нане-
сення покриття проводять охолодження
робочої поверхні пуансона і підтягування
ободу в напрямку додаткової обжимки заго-
товки по робочій поверхні пуансона, а
здійснювати процес нанесення покриття
починають в центрі оболонки, поступово пе-
реміщаючи зону нанесення покриття до пе-
риферії2 Спосіб за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що нанесення покриття проводять
в декілька проходів, причому в першому на-
пилення здійснюється з більшої віддалі, а
для оболонок великих типорозмірів піджим
заготовки до робочої поверхні пуансона і
обтяжку заготовки по цій поверхні
здійснюють в процесі нанесення покриття
через технологічні ободи різних типо-
розмірів, починаючи з виділення ними зада-
ної зони на вершині пуансона і поступового
переміщення зон обтяжки, шляхом викори-
стання різних ободів, і нанесення покриття
в них до периферії заготовки3 Спосіб за пп. 1 і 2, який відрізня-
ється тим, що на зовнішню поверхню
першої заготовки встановлюють одну або
декілька додаткових сіткових заготовок та
інші конструктивні елементи і продовжують
наносити покриття по всій зовнішній по-
верхні додаткової чи додаткових сіток до
моменту здійснення взаємної фіксації заго-
товки, додаткової чи додаткових сіток і кон-
структивних елементів; причому розмір вічок
першої сіткової заготовки по відношенню
до довжини хвилі λ радіосигналу, що приймається або передається антеною, прий-

(19) UA (11) 23461 (13) A

мають меншим $\lambda/16$, а розміри вічок додатково чи додаткових сіткових заготовок в 2–6 разів більшими за розміри вічок першої

сіткової заготовки, з відношенням розміру вічка кожної сіткової заготовки до діаметру проволочки заготовок 3–20.

Винахід відноситься до технологій виготовлення оболонок з сітчатого матеріалу і може бути використаний для виготовлення осесиметричних і неосесиметричних рефлекторів або окремих елементів дзеркальних антен.

Відомі формозмінюючі операції листового штампування: витяжка, ротаційна витяжка, рельєфне формування, обтяжка, в тому числі витяжка резиною, рідиною, гідромеханічна витяжка, витяжка вибухом, штампування електричним розрядом, електромагнітне штампування [1], гідропневмовитяжка, які дозволяють отримати оболонку з листового матеріалу (суцільного чи газо- і гідропроникного) шляхом притискання його до матриці або пуансона передаючим середовищем. Оболонка з певними похибками відтворює профіль формоутворюючого елемента. Відомі також операції формоутворення відбиваючої поверхні заданого профілю, наприклад, литтям.

Найбільш близьким є спосіб виготовлення шита рефлектора [2]. Він полягає в тому, що на матриці формують відбиваючу поверхню рефлектора, потім виготовляють силовий каркас багат шарово композитного типу нижня торцева поверхня якого повторює профіль матриці. Після закінчення процесу полімеризації силового каркасу його піддають природньому або штучному старінню. Потім силовий каркас склеюють з відбиваючою поверхнею, не знімаючи її з матриці і компенсуючи при цьому похибки профілю з'єднувальних поверхонь різною товщиною клеєвого шва.

Недоліком цього способу є низька продуктивність, збільшені габаритні розміри по товщині оболонки і, відповідно, маса виробу, непридатність для створення повітропроникних оболонок, які передають зменшене вітрове навантаження, значні затрати на виготовлення.

Метою винаходу є підвищення точності форми відбиваючої поверхні, сформованої з сіткового матеріалу, зменшення габаритних розмірів по товщині оболонки і її маси, підвищення продуктивності, створення повітропроникних оболонок, зменшення сумарних затрат на виготовлення оболонок.

Для досягнення поставленої мети закріплюють краї накладеної на пуансон заготовки прихватом, після чого на поверхню заготовки накладають по контуру пуансона попередньо виготовлений обід та здійснюють обжимку заготовки по пуансону шляхом силової дії на обід. Після вказаних операцій здійснюють покриття зовнішньої поверхні розміщеної на пуансоні заготовки плазмовим чи електродуговим напиленням до моменту забезпечення для повітропроникних оболонок чи їх фрагментів закріплення покриттям, що наноситься, вузлів сітки та досягнення необхідних розмірів вічок, а для оболонок з суцільною робочою поверхнею чи фрагментів оболонки з суцільною робочою поверхнею – до повного закриття вічок сітки і досягнення заданої товщини оболонки. При цьому, в процесі нанесення покриття, проводять охолодження робочої поверхні пуансона і підтягування ободу в напрямку, який забезпечує додаткову обжимку заготовки по робочій поверхні пуансона, причому здійснювати процес нанесення покриття починають в центрі оболонки, поступово переміщуючи зону нанесення до периферії і повторюють переходи нанесення декілька разів при різній віддалі від напилювача до поверхні оболонки, починаючи з більшої відстані. Після цього формують краї оболонки, покривають декоративним або захисним покриттям її тильну сторону і знімають оболонку з пуансона.

Для оболонок великих типорозмірів піджим заготовки до робочої поверхні пуансона і обтяжку заготовки по цій поверхні здійснюють в процесі нанесення покриття через технологічні ободи різних типорозмірів, починаючи з виділення ними заданої зони на вершині пуансона і поступового переміщення зон обтяжки, шляхом використання різних ободів, і нанесення покриття в них до периферії заготовки. При необхідності до оболонки, що безпосередньо контактує з робочою поверхнею пуансона, може приєднуватись через нанесення з'єднуючого покриття ще одна або декілька додаткових заготовок з сіткового матеріалу, що дозволяє утворити просторову конструкцію типу фермової. Причому розміри

вічок додаткових заготовок приймають в 2–6 разів більшими за розміри першої сіткової заготовки, а відношення розміру вічка до діаметру дроту заготовок знаходяться в діапазоні 3–20, причому розмір вічка першої сітки не перевищує $\lambda/16$, де λ – довжина хвилі радіосигналу, що приймається або передається антеною.

На фіг. 1 зображено схему нанесення покриття на заготовку, на фіг. 2 – фрагмент сіткової заготовки до нанесення покриття; на фіг. 3 – фрагмент сіткової заготовки після нанесення покриття; на фіг. 4 – переріз А–А фрагменту сіткової заготовки, показаної на фіг. 3; на фіг. 5 – схема використання технологічних ободів; на фіг. 6 – взаємне положення першої та додаткової заготовок і конструктивних розділяючих елементів.

Спосіб реалізують слідуєчим чином.

Сітчасту заготовку 3 накладають на робочу поверхню пуансона і закріплюють її краї прихватом 4. На поверхню сітчастої заготовки накладають по контуру пуансона попередньо виготовлений обід 5 і переміщують його, наприклад, пружними прижимами 6, в напрямку, який забезпечує обжимку заготовкою робочої поверхні пуансона. При виготовленні оболонок великих розмірів на першу заготовку з мілкими вічками накладають одну або декілька додаткових сіткових заготовок з більш крупними вічками і виготовлених з дроту більшого діаметру. Накладена на робочу поверхню пуансона заготовка з сіткового матеріалу, сформованого з дроту невеликого діаметру d (фіг. 2), практично під дією власної ваги приймає форму робочої поверхні пуансона, оскільки забезпечується вільне взаємне зміщення дротин 7 і 8 у вузлах 9.

Наступною є операція нанесення покриття на заготовку, яка виконується, наприклад, з використанням електродугового або плазмового напилювача 10 (фіг. 1). При цьому торець вихідного сопла напилювача встановлюють на віддалі h до поверхні заготовки, а вісь факелу дуги – по нормалі до поверхні заготовки. Взаємне переміщення пуансона і сопла напилювача або декількох напилювачів при паралельній їх роботі (наприклад, поворот із змінною кутвою швидкістю ω пуансона 2 разом із заготовкою 3 і радіальна подача S напилювача 10 з відповідним його кутовим зміщенням ϕ в залежності від координати зони напилення), приймають таким, яке забезпечувало б рівномірність шару покриття по всій поверхні заготовки. Форма факелу та характер розподілу напилюваного матеріалу та температури по його об'єму (якими можна уп-

равляти, наприклад, зміною тиску повітря P , що формує факел, та швидкістю протягування дроту при використанні електродугового напилення), лінійна швидкість взаємного переміщення напилювача відносно заготовки, віддалі h до заготовки та кількість проходів однієї зони напилення визначають час, протягом якого здійсниться взаємна фіксація напиленням матеріалом 11 (фіг. 4) дротин 7 і 8 у всіх однотипних вузлах 9 сіткової заготовки та досягнутися задані значення a_1 і b_1 середніх розмірів вічок сітки (фіг. 3) або час повного закриття вічок сітки і формування суцільної поверхні оболонок. Охолодження робочої поверхні пуансона здійснюють включенням охолоджувача 12.

Після цього звільняють краї заготовки від прижиму 4 (фіг. 1), формують краї оболонок, покривають декоративним або захисним покриттям тильну сторону оболонок та знімають її разом з ободом із пуансона.

Підвищення продуктивності в порівнянні з аналогом досягається за рахунок того, що виключаються затрати часу на полімеризацію силового каркасу і затвердіння клеєвого шва. Затвердіння напиленого шару покриття проходить практично миттєво.

Зменшення габаритних розмірів в напрямку товщини оболонки і зменшення маси оболонки досягається за рахунок використання в якості заготовок для оболонок сіток, виготовлених з дроту малого діаметру і відсутності додаткового, значної товщини, силового каркасу. В той же час, після здійснення запропонованого процесу нанесення покриття з легкого матеріалу (наприклад, алюмінію) фіксація вузлів сітки, виготовленої з матеріалу з вищими міцнісними характеристиками (наприклад, із сталі) приводить до утворення достатньо жорсткої просторової конструкції, параметри якої не поступаються аналогам.

Покращення точнісних характеристик відбиваючої поверхні оболонки досягається тим, що при обтяжці заготовки по робочій поверхні пуансона за рахунок взаємного просковзування дротин у вузлах сіткового матеріалу і малого діаметру дротин, з яких сформована заготовка, в матеріалі заготовки виникають напруження, релаксація яких здійснюється під дією теплових полів, що виникають в зоні напилення. Зменшенню залишкових напружень в окремих локальних зонах, що утворюються під дією випадкових факторів, сприяє також траєкторія руху напилювача. Напилення починають з вершини оболонки, при одночасній обжимці заготовки по робочій поверхні пуансона через автоматичне підтягування ободу в зада-




ному напрямку пружними елементами прижимів 6. Для забезпечення кращого прилягання заготовки до поверхні пуансона для оболонок великих типорозмірів застосовують додаткові змінні технологічні ободи 12, 13 (фіг. 5), кількість яких визначається розмірами оболонки, що формується. Починають з використання найменшого за типорозміром технологічного ободу 12, який виділяє для нанесення покриття зону біля вершини пуансона. Після нанесення покриття в цій зоні технологічний обід 12 знімають і встановлюють технологічний обід 13 більшого типорозміру, який виділяє для нанесення покриття і додаткового натягування заготовки (чи заготовок) нову зону між положенням попереднього і діючого технологічних ободів. Це забезпечує майже повну відсутність відпружинювання оболонки після зняття її з пуансона.




Зміна віддалі h положення торця вихідного сопла напилювача до поверхні заготовки змінює температурний режим в зоні контакту напилюваних частинок матеріалу з поверхнею заготовки і тиск повітряного потоку в цій зоні, що дозволяє управляти процесом нанесення матеріалу. Сітка виконує функцію силового каркасу і забезпечує інтенсифікацію процесу нанесення покриття, що дозволяє сформувати більш якісну відбиваючу поверхню оболонки. Послідуючі проходи з меншою віддаллю h сприяють підвищенню надійності фіксації вузлів сітки.

Встановлення додаткової сіткової заготовки 14, з більш крупними вічками і сформованої з дроту більшого діаметру (фіг. 6), над заготовкою 3, яка безпосередньо контактує з робочою поверхнею 1 пуансона 2, через розділяючі конструктивні елементи 15 (або без них) дозволяє при напиленні забезпечити їх взаємну фіксацію і утворити більш жорстку просторову конструкцію типу фермової. Крім того, наявність додаткової сітки, з кращими міцністними характеристиками,

дозволяє здійснити більш якісну обжимку першої заготовки по пуансону без її руйнування. Незалежно від кількості шарів сітки залишають вічка сітки на всій поверхні або на окремих фрагментах оболонки не повністю закритими, що дозволяє суттєво зменшити вітрове навантаження на антену. Вибір розмірів вічок першої сіткової заготовки по відношенню до довжини хвилі λ радіосигналу, що приймається або передається антеною, меншим $\lambda/16$ та дотримання розмірів вічок додаткової чи додаткових сіткових заготовок в 2–6 разів більшими за розміри вічок першої сіткової заготовки, з відношенням розміру вічка кожної сіткової заготовки до діаметру проволочки заготовок 3–20 дозволяє здійснювати передачу чи приймання радіосигналу потрібної частоти повітропроникною частиною оболонки та забезпечити необхідну точність та жорсткість дзеркала антени при мінімальних затратах на її виготовлення.

Апробація способу проводилась при виготовленні дзеркала осесиметричної антени діаметром 900 мм з максимальною глибиною дзеркала 140 мм. В якості заготовки використовувалась сітка з оцинкованого сталюого дроту з розмірами вічок $a = b = 1$ мм, діаметром дроту $d = 0,35$ мм. Напилення здійснювалось електродуговим напилювачем алюмінієвою проволочкою діаметром 2 мм до повного закриття вічок сітки. Віддаль від торця сопла до поверхні заготовки змінювалась від 120 до 40 мм, тиск повітря продувки – від 0,4 до 0,8 МПа. Радіотехнічні випробування і вимірювання геометричних параметрів отриманого дзеркала антени показали збільшення коефіцієнту підсилення в середньому на 0,4 дБ в порівнянні з дзеркалом антени такого ж типорозміру, сформованим з листової заготовки методом гідропневмовитяжки, зміну форми відбиваючої поверхні антени в порівнянні з формою пуансона не більше 0,05 мм.





Упорядник

Техред М.Келемеш

Коректор М.Куль

Замовлення 4542

Тираж

Підписне

Державне патентне відомство України,
254655, ГСП, Київ-53, Львівська пл., 8

Відкрите акціонерне товариство "Патент", м. Ужгород, вул.Гагаріна, 101