

Винахід відноситься до клейових композицій та мастик, одержаних на основі каучуку, наповнювачів та інших технологічних добавок, які застосовуються у будівництві для настилу паркету, приклеювання лінолеуму, керамічної плитки, тощо.

Клейова мастика містить бутадієнстирольний латекс, крейду та загусник. Як загусник вона містить суміш гліцерину та дифенілгуанідину з рідким склом.