

Огнеупорная масса для футеровки металловыпускных желобов, включающая наполнитель, состоящий из смеси углеродистых и огнеупорных порошков, вяжущее в виде лигносульфоната, **отличающаяся** тем, что в качестве вяжущего она содержит сухой порошок модифицированного лигносульфоната, затворяемого водой при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Наполнитель: смесь углеродистого и огнеупорного порошка	80 - 87
Вяжущее: сухой порошок модифицированного лигносульфоната	8 - 15
Вода	5 - 6