

Огнеупорная масса включающая наполнитель из смеси углеродистых и огнеупорных порошков, вяжущее в виде лигносульфоната, причем в качестве вяжущего соержит сухой порошок модифицированного лигносульфоната, затворяемого водой, при следующем соотношении компонентов, мас.процентов : наполнитель – смесь углеродистого и огнеупорного порошка 80-87, вяжущее : сухой порошок модифицированного лигносульфоната 8-15, вода 5-6.