

Способ приготовления строительной смеси путем перемешивания ила с добавкой, **отличающийся** тем, что в качестве добавки берут измельченный известняк в количестве 30 - 50мас.ч., который перемешивают с влажным илом, а полученную смесь сушат до воздушно-сухого состояния, нагревают при 880 - 920°С в течение 20 - 40мин и измельчают.