

1. Способ получения коксовых брикетов, включающий смешивание коксовой мелочи с концентратом сульфит-спиртовой барды и последующее брикетирование смеси, **отличающийся** тем, что концентрат сульфит-спиртовой барды вводят в свободно подающий поток коксовой мелочи в смеситель, при этом порозность свободнопадающего потока поддерживают равной 0,70 - 0,85.

2. Способ по п.1, **отличающийся** тем, что сульфит-спиртовую барду подают на падающий поток двумя встречно направленными распыленными струями.