

В состав, содержащий тротил, аммиачную селитру и хлористый натрий, дополнительно вводят добавку, обеспечивающую снижение поджигаемости ВВ. В качестве такой добавки используют графит из ряда: природный графит, вспучивающийся графит. Предложенное ВВ содержит: тротил-14-23%, добавка – 2,6-15 %, хлористый натрий - 5-38%, аммиачная селитра – остальное. Оно может изготавливаться на существующих производствах, выпускающих штатный аммонит Т-19.