

До складу, що містить тротил, аміачну селітру і хлористий натрій, додатково вводять добавку, що забезпечує зниження підпалюваності ВР. Як таку добавку використовують графіт з ряду: природний графіт, графіт, що спучується. Запропонована ВР містить: тротил-14-23%, добавка – 2,6-15 %, хлористий натрій - 5-38%, аміачна селітра – решта. Вона може вироблятися на існуючих виробництвах, що випускають штатній амоніт Т-19.