

Композиция для изготовления гидроизолирующего покрытия, включающая портландцемент, кварцевый песок, молотый известняк, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит суперфосфат и гипофосфит натрия при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Кварцевый песок	6,0-10,0
Молотый известняк	8,0-12,0
Суперфосфат	3,0-7,0
Гипофосфит натрия	1,0-3,0
Портландцемент	Остальное