

Спосіб футерування подових труб нагрівальних печей, що включає нанесення теплоізоляційного шару волокнистого матеріалу, роздільного шару і захисного шару щільного вогнетриву, який **відрізняється** тим, що роздільний шар виконаний з поліетилену, а співвідношення теплоізоляційного та захисного шарів по товщині складає відповідно від 1:2 до 1:3, причому загальна товщина складає від 1:2 до 1:3 до діаметра труби, що ізолюється.